


		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02			
		FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE				VERSIÓN: 2.0 FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 1 de 2			
MUESTRA: 1065-25		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 4-dic-24							
BASIC PRO		JERSEY LYCRA DELTA PLUS Ab.				ALGODÓN 92% - ELASTANO 8%			
ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMEINTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA, VINILO, NO SUBLIMAR			
ESTÁNDAR	1,80	235	2,36	L: -4 A: -4	2%	SEGMENTO: FEMENINO, JUNIOR E INFANTIL			
TOLERANCIA:	máx: 1,82 - mín 1,78	máx: 247 - mín 223	máx: 2,52 - mín 2,23	L: -5 A: -5	4%	RAPORT: N/A			
HILO:	Co 30/1 PDO + Spa 40 Den			SOLIDEZ AL LAVADO: N/A	PILLING: 4/5	COMPLEMENTO: N/A			
						APLICACIÓN			
DESCRIPCIÓN: Jersey Algodón con elastano ideal para el desarrollo de prendas confortables y frescas. Posee alta resistencia al uso diario.				USOS Y RECOMENDACIONES					
DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN				Lavar a máquina, no exceder los 30 °C. Proceso muy moderado. No usar blanqueador. Secado en tendedero a la sombra.			Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible. No limpieza en seco.		
AGUJA: FFG/SES ; 75/11									
PUNTADA POR PULGADA: 10 a 16									

		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02			
		FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE				VERSIÓN: 2.0			
MUESTRA: 1065-13		FECHA: 23/03/2019							
		PÁGINA: 2 de 2							
MUESTRA: 1065-13		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08-enero-2024							
BASIC PRO		JERSEY DELTA PLUS JASPE Ab				POLIÉSTER 60% ALGODÓN 32% ELASTANO 8%			
ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMEINTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFIA, VINILO, NO SUBLIMAR SEGMENTO: FEMENINO, JUNIOR E INFANTIL RAPORT: N/A			
ESTÁNDAR	1,65	246	2,46	L: - 3 A: -2	1%				
TOLERANCIA:	máx: 1,67 - mín 1,63	máx: 258 - mín 234	máx: 2,63 - mín 2,32	L: - 4 A: -3	3%				
HILO:	PesCo 30/1 CDO + Spa 40 Den			SOLIDEZ AL LAVADO: 4	PILLING: 4	COMPLEMENTO: N/A			
    APLICACIÓN 									
DESCRIPCIÓN: Jersey Poli Algodón con elastano ideal para el desarrollo de prendas confortables y frescas. Posee alta resistencia al uso diario. <u>Aplica para colores base melange</u>				USOS Y RECOMENDACIONES					
DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN				Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado. No usar blanqueador. Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.			Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible. No limpieza en seco.		
				AGUJA: FFG/SES ; 75/11					
				PUNTADA POR PULGADA: 10 a 16					