

		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02
		FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE				VERSIÓN: 2.0 FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 1 de 2
MUESTRA: 884-27		FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 6-ene-25				
BASIC PRO		RIBB ORLANDO 2 Ab.				ALGODÓN 100%
ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA, NO SUBLIMAR SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL COMPLEMENTO DE: JERSEY ORLANDO Ab
ESTÁNDAR	1,50	210	3,17	L: -4 A: -7	2,21%	
TOLERANCIA:	máx: 1,52 - mín: 1,48	máx: 221 - mín: 200	máx: 3,39 - mín: 2,98	L: -5 A: -8	4%	
HILO: 30/1 CO 100% PDO				SOLIDEZ AL LAVADO: 4	PILLING: 4	
						APLICACIÓN
Descripción: Ribb Algodón, ideal para complementos de T-Shirts y Buzos de Jersey Orlando. CON PROCESO DE SANFORIZADO				USOS Y RECOMENDACIONES		
DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN AGUJA: FFG/SES ; 75/11 PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12				 Lavar a máquina, no exceder los 30 °C. Proceso muy moderado.  Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.  No usar blanqueador.  No limpieza en seco.  Secado en tendedero a la sombra.		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD					CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02
	FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE					VERSIÓN: 2.0
MUESTRA: 884-26						FECHA: 23/03/2019
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14-mar-25						PÁGINA: 2 de 2
BASIC PRO		RIBB ORLANDO 2 JASPE Ab				ALGODÓN 100%
ESPECIFICACIONES	ANCHO	PESO	RENDIMIENTO	ENCOGIMIENTO %	REVIRADO %	TÉCNICAS: SERIGRAFÍA, NO SUBLIMAR SEGMENTO: FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL COMPLEMENTO DE: JERSEY ORLANDO JAS
ESTÁNDAR	1,60	183	3,42	L: -7 A: - 10	2,32%	
TOLERANCIA:	máx: 1,62 - mín: 1,58	máx: 192 - mín: 174	máx: 3,64 - mín: 3,21	L: - 8 A: - 11	4%	
HILO: 30/1 CO PDO J6% MELANGE				SOLIDEZ AL LAVADO: N/A	PILLING: 4	
						APLICACIÓN
Descripción: Ribb algodón, es ideal para complementos de T-Shirts y Buzos de Jersey Orlando Jaspe				USOS Y RECOMENDACIONES		
DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN				Lavar a máquina, no exceder los 30 °C. Proceso muy moderado.		
AGUJA: FFG/SES ; 75/11				No usar blanqueador.		
PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12				Secado en tendedero a la sombra.		
				Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.		
				No limpieza en seco.		