Indutexma	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	**CODIGO:** IN-R-CM-DM-02 **VERSIÓN:** 2.0 **FECHA:** 23/03/2019 **PÁGINA:** 1 de 1
	FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE	

MUESTRA: 1388 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN** 11 MARZO 2025

XTRIPED	**JERSEY BARCELONA Ab.**					POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35%
ESPECIFICACIONES	**ANCHO**	**PESO**	**RENDIMIENTO**	**ENCOGIMEINTO %**	**REVIRADO %**	**TÉCNICAS:** SERIGRAFIA, VINILO
ESTÁNDAR	1,82	150	3,66	L: - 6 A: - 3	2%	**SEGMENTO: FEMENINO,** MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,84 -mín:1,80	máx: 158 --mín: 143	máx: 3.90 - mín: 3.45	L: -7 A: - 4	4%	**RAPORT:** 4,8 CM
HILO:	PES/CO 30/1 PDO TINT			**SOLIDEZ AL LAVADO:** 4	**PILLING:** 4	**COMPLEMENTO:** N/A







APLICACIÓN


DESCRIPCIÓN: Jersey Poli Algodón listado de posición, es cómodo y fresco para el uso diario. Tiene un raport de 4,8cm lo que nos permite jugar con diferentes anchos de líneas dentro de ese rango de raport. **Trama Inclinada 4cm, dejar reposar 12 horas antes del corte.**

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA:

FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

USOS Y RECOMENDACIONES

30° Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.

No usar blanqueador.

Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.

Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.

No limpieza en seco.