Indutexma	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 1 de 2
	FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE	

MUESTRA: 1118-3 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 6-ene-25

BASIC PRO	JERSEY MONTANA ESMERILADO Ab.					POLIÉSTER 65% - ALGODÓN 35%
ESPECIFICACIONES	**ANCHO**	**PESO**	**RENDIMIENTO**	**ENCOGIMEINTO %**	**REVIRADO %**	**TÉCNICAS:** SUBLIMACIÓN (Cobertura 65%) en colores claros, SERIGRAFIA, VINILO
ESTÁNDAR	1,70	165	3,57	L: - 6 A: - 2	1,50%	**SEGMENTO:** FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,72 - mín 1,68	máx: 173 - mín 157	máx: 3,80 - mín: 3,36	L: - 7 A: - 3	4%	**RAPORT:** N/A
HILO:	PesCo 30/1 PDO			**SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO:** 4	**PILLING:** 3-4	**COMPLEMENTO:** RIBB MONTANA ESM Ab









APLICACIÓN



DESCRIPCIÓN: Jersey Polialgodón de suave tacto gracias a su acabado esmerilado. Ideal para prendas de uso diario. Resistente a generar piling.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

USOS Y RECOMENDACIONES

Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.

No usar blanqueador.

Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.

Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.

No limpieza en seco.

Indutexma	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CÓDIGO: IN-R-CM-DM-02 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 23/03/2019 PÁGINA: 2 de 2
	FICHA TÉCNICA COMERCIAL - CLIENTE	

MUESTRA: 1118-5 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 6-ene-25

BASIC PRO	JERSEY MONTANA JASPE ESM Ab					POLIÉSTER 65% ALGODÓN 35%
ESPECIFICACIONES	**ANCHO**	**PESO**	**RENDIMIENTO**	**ENCOGIMEINTO %**	**REVIRADO %**	**TÉCNICAS:** SUBLIMACIÓN (Cobertura 65%) Y SERIGRAFÍA
ESTÁNDAR	1,70	165	3,57	L: - 4 A: - 3	2%	**SEGMENTO:** FEMENINO, MASCULINO E INFANTIL
TOLERANCIA:	máx: 1,72 - mín 1,68	máx: 173 - mín 157	máx: 3,80 - mín 3,36	L: -5 A: - 4	4%	**RAPORT:** N/A
HILO:	PesCo 30/1 PDO Melange			**SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE HÚMEDO: 4**	**PILLING: 4**	**COMPLEMENTO:** RIBB MONTANA ESM JAS Ab







APLICACIÓN



DESCRIPCIÓN: Jersey Polialgodón base melange de suave tacto gracias a su acabado esmerilado. Ideal para prendas de uso diario. Resistente a generar piling.

DATOS TÉCNICOS DE CONFECCIÓN

AGUJA: FFG/SES ; 75/11

PUNTADA POR PULGADA: 10 a 12

USOS Y RECOMENDACIONES

Lavar a temperatura máxima de lavado 30 °C. Proceso muy moderado.

No usar blanqueador.

Es posible el secado en máquina. Temperatura baja; temperatura máxima de 60 °C.

Planchar a una temperatura máxima de la base de 110 °C, sin vapor. Planchar con vapor puede causar daño irreversible.

No limpieza en seco.